



Праймер битумный RASCO

ТУ 23.99.12-001-29501846-2017

Область применения:

Праймер применяется для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементно-песчаная стяжка и т.п.) перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов.

Расход праймера — 0,25–0,35 л/м².

Диапазон температур применения от -20 °С до +40 °С. Время высыхания праймера не более 12 часов.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя для праймера	Методы испытаний
1	Условная вязкость на вискозиметре ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее	15-40	ГОСТ 8420
2	Время высыхания нанесенного слоя при 20°С, ч, не более	12	ГОСТ 19007-73
3	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	45-55	ГОСТ 31939

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20 °С до +30 °С.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течение 2-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510.

Сведения об упаковке:

Металлические евроведра 20л, 10л. По запросу возможна иная фасовка.